

Sistem de management
al calitatii certificat
ISO 9001

STICLOVAL S.A. VALENII DE MUNTE - Exploatarea si prepararea nisipurilor cuartoase din 1938
Str. Franghesti , nr. 17-19 , Tel. +40 244 281 921, +40 244 280 928, Fax + 40 244 281 993,E-mail :sticloval@bega.ro
C.I.F. RO 1336115 , Nr.Inreg.Reg.Com J29/158/1991

FISA TEHNICA
ADEZIV PENTRU PLACI CERAMICE
SR EN 12 004 – 2008
FT-STV- 03, Editia 01

TIPUL PRODUSULUI : Adeziv pentru placi ceramice din gresie sau faianta, pe baza de ciment,nisip cuartos, adaosuri de minerale inerte si adezivi hidrosolubili, avand un grad de absorbtie al apei intre 3 – 6 %.

DOMENIUL DE UTILIZARE : Produsul este destinat la fixarea placilor de gresie si faianta din grupele AIIb, A III, BIIa si BIIb, la interior si la exterior, pe suport din beton, sapa sau tencuiala de ciment

DATE TEHNICE :

CARACTERISTICA	VALOAREA
ASPECT	PULBERE DE CULOARE GRI
AMBALARE	SACI 25 kg/ 60 SACI / PALET
TEMPERATURA DE UTILIZARE	+5°C - +35 °C
ADERENTA LA SUPORT DUPA INGHET/DEZGHET (min)	0,5 N/mmp
ADERENTA LA SUPORT DUPA IMERSIE IN APA (min)	0,5 N/mmp
ADERENTA LA SUPORT DUPA IMBATRANIRE (min)	0,5 N/mmp
REZISTENTA LA COMPRESIUNE (min)	7,2 N/mmp
REZISTENTA LA INCOVOIERE(min)	2,7 N/mmp
TIMP MINIM DE ASTEPTARE DE LA REALIZAREA PASTEI PANA LA PUNEREA IN OPERA (minute)	10
TIMP MAXIM DE PASTRARE A PASTEI IN GALEATA PANA LA UTILIZARE (minute)	90
TIMP MAXIM DE MONTAJ,PLACI ,DUPA APLICARE PASTA PE SUUPPORT (minute)	20
APA DE AMESTEC	6,5 l / 25 kg
TERMEN DE VALABILITATE	12 LUNI DE LA DATA FABRICATIEI
PASTRAREA	IN LOC USCAT,IN AMBALAJUL ORIGINAL,PE PALET DE LEMN



Sistem de management
al calitatii certificat
ISO 9001

STICLOVAL S.A. VALENII DE MUNTE - Exploatarea si prepararea nisipurilor cuartoase din 1938
Str. Franghesti , nr. 17-19 , Tel. +40 244 281 921, +40 244 280 928, Fax + 40 244 281 993,E-mail :sticloval@bega.ro
C.I.F. RO 1336115 , Nr.Inreg.Reg.Com J29/158/1991


CONSUM SPECIFIC	DIMENSIUNE PLACI	DANTURA MISTRIE	CONSUM MEDIU
	PANA LA 10 X 10 cm	6 mm	Cca. 4 kg/mp
	DE LA 10 X 10 LA 20 X20 cm	8 mm	Cca. 5,5 kg/mp
	DE LA 20 X 20 LA 30 X 30 cm	10 mm	Cca. 6 kg/ mp
	PESTE 30 x 30 cm-CU DUBLA APLICARE	15 mm	Cca. 7 kg/mp

UNELTE UTILIZATE : Galeata
Tija amestecatoare
Taietor de faianta/gresie/piatra naturala
Gletiera dintata nr. 4,5,6 sau 10
Curatarea uneltelor se va face cu apa,inaintea intaririi

MODUL DE UTILIZARE Punerea in opera a produsului se face doar de personal calificat, conform conditiilor impuse de fabricant

PREPARARE SI PUNERE IN OPERA

Adezivul se prepara prin turnarea pulberii in apa rece, curata, cca. 6,5 litri pentru un sac de 25 kg adeziv.Amestecul se face prin amestecare manuala sau mecanica in recipiente curate,pana se obtine o pasta omogena.
Se lasa 10 minute in repaos si apoi se amesteca din nou cca.2 minute
Inainte de aplicarea adezivului,se verifica suportul.Acesta trebuie sa fie rezistent mecanic,uscat,fara urme de ulei,grasimi,vopsea .
Pentru suprafetele tencuite aplicarea adeziviului se poate face dupa 7 zile.
Pentru suprafetele pe baza de ciment aplicarea se poate face dupa 28 zile.
Adezivul se aplica cu spatula dintata pe substrat..Placile se aplica pe adezivul pasta,se preseaza usor cu mana si se bat cu un ciocan de guma, pentru a elimina golurile de aer.Se recomanda utilizarea distantierilor pentru alinierea rosturilor.Se va urmari timpul de lucrabilitate,. Depasirea lui duce la pierderea aderenței.
Se va urmari ca spatele placilor sa fie acoperit in totalitate cu adeziv.
De asemenea,se controleaza permanent daca adezivul aplicat pe suport nu a format o pelicula neaderenta la atingerea cu mana si daca mai este proaspat. In cazul i care aceasta pelicula s-a format,se respatureaza adezivul cu spatula dintata.
Este contraindicat sa se ude adezivul cu apa pentru a prelungi timpul deschis,deoarece in contact cu apa se formeaza la suprafata un strat antiadeziv.
Timpul de corectie este de maxim 60 minute de la punerea in opera.Rosturile se chituiesc depa 4-8 ore si 24 ore la pardoseli.Pardoselile sunt circulabile dupa 24 h ore.



QUALITY ASSURANCE
Sistem de management
al calitatii certificat
ISO 9001

STICLOVAL S.A. VALENII DE MUNTE - Exploatarea si prepararea nisipurilor cuartoase din 1938
Str. Franghesti , nr. 17-19 , Tel. +40 244 281 921, +40 244 280 928, Fax + 40 244 281 993,E-mail :sticloval@bega.ro
C.I.F. RO 1336115 , Nr.Inreg.Reg.Com J29/158/1991

MASURI DE PROTECTIA MUNCII : Reactia cu apa fiind alcalina, se vor purta manusi de Protectie,
In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu apa curata si se consulta medicul
In caz de inghitire se consulta medicul, caruia i se prezinta eticheta produsului
Resturile neutilizate nu se arunca in sistemul de canalizare
Produsele cu ambalaj deteriorat nu se vor utiliza



PRODUCATOR

SC STICLOVAL SA VALENII DE MUNTE

Pentru orice lamuriri suplimentare recomandam consultarea producatorului inainte de utilizare.