

Sistem de management
al calitatii certificat
ISO 9001

STICLOVAL S.A. VALENII DE MUNTE - Exploatarea si prepararea nisipurilor cuartoase din 1938
Str. Franghesti , nr. 17-19 , Tel. +40 244 281 921, +40 244 280 928, Fax + 40 244 281 993,E-mail :sticloval@bega.ro
C.I.F. RO 1336115 , Nr.Inreg.Reg.Com J29/158/1991


FISA TEHNICA
MORTAR PENTRU ZIDIREA BLOCURILOR DE BCA
SR EN 998 – 2 : 2011
FT-STV- 02, Editia 01

TIPUL PRODUSULUI : Adeziv pentru blocuri din BCA sau beton usor, pe baza de ciment, nisip cuartos, adaosuri minerale inerte si adezivi hidrosolubili.

DOMENIUL DE UTILIZARE : Produsul este destinat zidirii de pereti, stalpi si pereti despartitori din blocuri BCA sau beton usor.

DATE TEHNICE :

CARACTERISTICA	VALOAREA
ASPECT	PULBERE DE CULOARE GRI
AMBALARE	SACI 25 kg/ 60 SACI / PALET
TEMPERATURA DE UTILIZARE	+5°C - +35 °C
ADERENTA LA SUPORT DE BETON (min)	0,5 N/mmp
ADERENTA LA SUPORT BCA (min)	0,4 N/mmp
REZISTENTA LA COMPRESIUNE (min)	7,2 N/mmp
REZISTENTA LA INCOVOIERE(min)	2,7 N/mmp
CLASA DE REACTIE LA FOC	A1
APA DE AMESTEC	6 l / 25 kg
TERMEN DE VALABILITATE	12 LUNI DE LA DATA FABRICATIEI
PASTRAREA	IN LOC USCAT, IN AMBALAJUL ORIGINAL, PE PALET DE LEMN
CONSUM SPECIFIC	cca. 4 kg./m ³
APLICABILITATEA DUPA AMESTECAREA CU APA	2 ORE




Sistem de management
al calitatii certificat
ISO 9001

STICLOVAL S.A. VALENII DE MUNTE - Exploatarea si prepararea nisipurilor cuartoase din 1938
Str. Franghesti , nr. 17-19 , Tel. +40 244 281 921, +40 244 280 928, Fax + 40 244 281 993,E-mail :sticloval@bega.ro
C.I.F. RO 1336115 , Nr.Inreg.Reg.Com J29/158/1991

MODUL DE UTILIZARE : Punerea in opera a produsului se face de personal calificat conform conditiilor impuse de fabricant.

UNELTE UTILIZATE : Galeata
Tija amestecatoare
Mistrie
Lopata cu dinti de latimea blocului
Curatarea uneltelor se va face cu apa, inaintea intaririi

PREPARARE SI PUNERE IN OPERA Adezivul se prepara prin amestecare energica, manual sau mecanizat, prin adaugarea pulberii in apa pana la obtinerea unui amestec omogen, de consistenta cremoasa, usor lucrabil. Se recomanda a se amesteca o cantitate care se utilizeaza intr-o ora.
Se asteapta 5 minute si se amesteca din nou energic.
Pasta se aplica pe suprafata blocului cu o mistrie sau cu o gletiera.
BCA-ul se pune prin apasare usoara, peste mortar, in asa fel incat dispunerea sa fie uniforma si grosimea stratului sa fie de cca. 3 mm.
Produsul se amesteca doar cu apa rece, curata si doar in recipiente curate.
Suprafata de suport trebuie sa fie curata, fara urme de ulei sau grasimi.
Se va evita lucrul in bataia directa a rezelor solare , in prezenta curentilor de aer sau a ploii.



QUALITY ASSURANCE
Sistem de management
al calitatii certificat
ISO 9001

STICLOVAL S.A. VALENII DE MUNTE - Exploatarea si prepararea nisipurilor cuartoase din 1938
Str. Franghesti , nr. 17-19 , Tel. +40 244 281 921, +40 244 280 928, Fax + 40 244 281 993,E-mail :sticloval@bega.ro
C.I.F. RO 1336115 , Nr.Inreg.Reg.Com J29/158/1991

MASURI DE PROTECTIA MUNCII : Reactia cu apa fiind alcalina, se vor purta manusi de Protectie,
In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu apa curata si se consulta medicul
In caz de inghitire se consulta medicul, caruia i se prezinta eticheta produsului
Resturile neutilizate nu se arunca in sistemul de canalizare
Produsele cu ambalaj deteriorat nu se vor utiliza



PRODUCATOR

SC STICLOVAL SA VALENII DE MUNTE

Pentru orice lamuriri suplimentare,
recomandam consultarea producatorului,
inainte de utilizarea produsului.